

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Прогресс»**

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок

Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

«06» Июня 2024г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ**(анализа)****№49884-ПРГ/24 от 06.06.2024**

1	Объект	Составы защитно-декоративные для дерева на основе природных масел и восков WOODENWOOD Extra
2	Заявитель	ООО «ТД Вуденвуд» Адрес: Россия, 603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д.2а, помещ. П 1, ИНН: 5249161510, ОГРН: 1185275015310, телефон: 8 (800) 551-3690, электронная почта: info@woodenwood.ru
3	Изготовитель	ООО «ТД Вуденвуд» Адрес: Россия, 603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д.2а, помещ. П 1, ИНН: 5249161510, ОГРН: 1185275015310, телефон: 8 (800) 551-3690, электронная почта: info@woodenwood.ru
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 49884 от 23 Мая 2024 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	23 Мая 2024 г..
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	23 Мая 2024 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	23 Мая 2024 г. – 06 Июня 2024 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 20.30.22-002-27058128-2024
9	Результаты	Таблица №1


Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Цвет покрытия	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами цвета	Соответствует требованиям	ТУ 20.30.22-002-27058128-2024
2	Внешний вид покрытия	После высыхания покрытие должно образовывать однородную, гладкую поверхность, без посторонних включений	Соответствует требованиям	ТУ 20.30.22-002-27058128-2024
3	Массовая доля нелетучих веществ, % вес	Не менее 55	56,3	ТУ 20.30.22-002-27058128-2024
4	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С,	35	34,9	ТУ 20.30.22-002-27058128-2024
5	Степень перетира, мкм, не более	10	10	ТУ 20.30.22-002-27058128-2024
6	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±0,5) °С, час, не более	6	4,1	ТУ 20.30.22-002-27058128-2024
7	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±0,5) °С, час, не менее	24	30,02	ТУ 20.30.22-002-27058128-2024
8	Срок службы в условиях эксплуатации У1, УХЛ1, год, не менее	10	11	ТУ 20.30.22-002-27058128-2024
9	Плотность, г/см ³	0,86	0,86	ТУ 20.30.22-002-27058128-2024

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Составы защитно-декоративные для дерева на основе природных масел и восков WOODENWOOD Extra, **выпускаемые** Обществом с ограниченной ответственностью «ТД Вуденвуд» Адрес: Россия, 603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д.2а, помещ. П 1, ИНН: 5249161510, ОГРН: 1185275015310, **соответствуют:** ТУ 20.30.22-002-27058128-2024

Исполнитель



Г. И. Куликов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.